

CapaTex Satin

Idrosmalto murale satinato per interni



Descrizione del Prodotto

Campo di Applicazione	CapaTex Satin è una pittura murale per interni in dispersione acquosa molto coprente ed adatta per tutte quelle superfici soggette a forti sollecitazioni meccaniche e notevoli abrasioni. Il prodotto è anche particolarmente indicato per il rivestimento ed il rinnovamento di vecchie tappezzerie portanti o tessuti in fibra di vetro Capaver.
Proprietà del materiale	<ul style="list-style-type: none"> ■ E.L.F. ■ Esente da odori sgradevoli ■ Indicato per applicazioni in ambienti delicati o in presenza di soggetti sensibili ■ Eccellente copertura ■ Elevato punto di bianco ■ Alta diffusività verso il vapore acqueo ■ Resistente ai lavaggi ■ Satinato
Imballaggi	<p>Confezioni da:</p> <p>Bianco/Base 1 e Base 2: 10 e 2,5 litri</p> <p>Base 3: 9,4 e 2,35 litri</p>
Colori	<p>Bianco.</p> <p>CapaTex Satin è tinteggiabile con i coloranti AVA fino al 10%. Si consiglia di tinteggiare tutto il quantitativo occorrente in una volta sola per evitare differenze di tinta. L'aggiunta di coloranti comporta la presenza di piccole quantità di sostanze organiche volatili.</p> <p>CapaTex Ultra è inoltre tinteggiabile con il sistema tintometrico ColorExpress secondo le mazzette Sylitol-AmphiSilan, CaparolColor, RAL e molte altre reperibili sul mercato; dopo la messa in tinta contiene ancora una bassa quantità di solventi.</p>
Opacità	Satinato
Magazzinaggio	Il prodotto è confezionato in idonei imballi. Ogni confezione è specificatamente etichettata e riporta il codice di produzione che identifica l'impianto e il periodo di produzione. Il prodotto deve essere tenuto al fresco, ma la riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse. Nelle confezioni originali sigillate la stabilità è garantita per un anno.
Dati tecnici	<p>secondo EN 13 300</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Abrasione ad umido: classe 2 ■ Rapporto di contrasto: classe 1 ■ Densità: Ca. 1,5 g/ml ■ Diffusione del vapore - spessore di aria equivalente sd: < 0,5 m



Applicazione

Supporti idonei	I supporti devono essere portanti, puliti, asciutti e privi di sostanze distaccanti.
Preparazione del substrato	Pur essendo sempre consigliabile un sistema protettivo-decorativo comprensivo di un fondo di imprimitura, il prodotto in oggetto può essere direttamente applicato su supporti nuovi, accertandone comunque la pulizia e la congrua maturazione. Su intonaci tradizionali a calce-cemento non è necessario utilizzare un fondo, nel caso di supporti assorbenti usare Acryl-Hydrosol o Caparol Haftgrund. Su superfici e pannelli in gesso una mano preventiva di Caparol Haftgrund, nel caso di forti assorbimenti applicare una mano di Acryl-Hydrosol. Su supporti in cemento è consigliabile una mano di Capaplex diluito 1:3 con acqua. Supporti non portanti di smalti o pitture in dispersione vanno rimossi e le superfici, dopo opportuno lavaggio, devono essere trattate con Acryl-Hydrosol. Supporti minerali vanno asportati e trattati con Acryl-Hydrosol. Superfici infestate da muffe devono essere preventivamente trattate con Capatox.
Preparazione del materiale	Mescolare bene prima dell'uso.
Metodo di applicazione	Pennello, rullo e apparecchi di spruzzatura, sia misto-aria, sia airless.
Diluizione	Con acqua, prima mano max. 10%, seconda mano max. 5%.
Resa	Circa 140 ml/m ² , secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto. Il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova.
Condizioni di applicazione	Temperatura minima per l'applicazione: +5° C, aria, supporto, prodotto. Umidità relativa massima consentita: 80%. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia, pericolo di gelate notturne e in generale con temperatura inferiore a + 5° C (aria, supporto, prodotto).
Essiccazione/Tempo di essiccazione	A +20° C e U.R. 65% il tempo di essiccazione al tatto e di sovrapplicazione è di circa 4-8 ore; carteggiabile dopo 24-48 ore, completamente essiccato ed esercibile dopo 24 ore. In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente.
Strumenti di pulizia	Con acqua, subito dopo l'uso.
Nota	E' consigliabile, nel caso di messa in tinta, di miscelare bene i quantitativi globali necessari per evitare differenze di tonalità.

Avvertenze

Rischi particolari (Nota di pericolo) / Consigli di sicurezza (Stato alla data di pubblicazione)	Conservare fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso d'applicazione a spruzzo non respirare la nebbia di spruzzatura. Non gettare i residui nelle fognature.
Smaltimento	Conferire a riciclaggio solo le confezioni svuotate con residui di prodotto. Residui di materiale liquidi possono essere smaltiti come pitture idrosolubili, smaltire residui di materiale secchi come pitture indurite o come rifiuti domestici.
Valore limite Europeo per il contenuto in VOC	Di questo prodotto (cat. A/a): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene, al massimo 1 g/l VOC

Aggiornamento: giugno 2014

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Caparol Italia - divisione della DAW Italia GmbH & Co KG · Largo R. Murjahn, 1 · 20080 Vermezzo (MI) · Tel. +39 02 9485521 · fax +39 02 948552297 · email: info@dawitalia.it · web: www.dawitalia.it